

PT-Jet DTF 染色堅ろう度試験結果

検査機関：ボーケン品質評価機構

2022/04/20

パイオテック株式会社

試験項目	試験方法	区 分	綿Tシャツ/CVT 濃色用:CMYK+W	ポリTシャツ/ACT 淡色用:CMYK+Lc/Lm
洗濯（級）	JIS-L-0844 A-2号	変退色	4-5	4-5
		汚染_綿	5	5
		汚染_ナイロン	5	5
汗（級）	JIS-L-0848 酸性・アルカリ性	変退色 酸性	5	5
		汚染_綿	5	5
		汚染_ナイロン	5	5
		変退色 アルカリ	5	5
		汚染_綿	5	5
		汚染_ナイロン	5	5
摩擦（級）	JIS-L-0849 II形	汚染 乾燥	4-5	4-5
		汚染 湿潤	3-4	3-4
ドライクリーニング（級）	JIS-L-0860 B-1法 石油系	変退色	4-5	4-5
		汚染 マルチ	4-5	4-5
ドライクリーニング（級）	JIS-L-0860 A-1法 パークロロエチレン	変退色	4-5	4-5
		汚染 マルチ	5	5
ホルムアルデヒド（A-Ao）	厚生省令第34号 乳幼児用（生地）	吸光度 $\mu\text{g/g}$	0.05以下（3）	0.05以下（1）
判 定 No.			No.20221054842-1（完） No.20222001670-1（完）	No.20221054842-1（完）